

# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



## RENOLIN ZAF D

**Серия бесцинковых масел для гидросистем станочного оборудования**

### Описание

Бесцинковые гидравлические жидкости в последнее время играют все более важную роль в промышленности.

Во многих случаях применение бесцинковых гидравлических жидкостей является необходимостью, например в гидросистемах обрабатывающих станков, где нельзя полностью избежать попадания гидротехники в СОЖ.

Серия минеральных масел RENOLIN ZAF D - это беззольные продукты, приготовленные по бесцинковой технологии, дополнительные обладающие хорошими антикоррозионными свойствами, для применения в нагруженных промышленных системах, требующих рабочую жидкость уровня HLPD по DIN 51 524. Специальные присадки, введенные в состав продуктов этой серии, значительно снижают образование осадков и продуктов старения.

### Применение

Масла серии RENOLIN ZAF D используются не только в качестве высококачественных гидравлических масел, но и в качестве смазочных масел для подшипников, а также циркуляционных систем. Эти продукты рекомендуются в тех случаях, когда требуется масло с высоким индексом вязкости, хорошей несущей способностью, а также способностью выносить загрязнения и поддерживать в чистоте всю систему.


Основная область применения масел серии RENOLIN ZAF D – это промышленные гидросистемы и гидросистемы металлообрабатывающих станков. Соответствующий класс вязкости следует выбрать исходя из предписаний производителя и условий эксплуатации.

### Свойства

- Очень хорошие противоизносные и противозадирные свойства и защита от износа
- Стабильность к окислению и старению
- Защита от коррозии стали и цветных металлов
- Хорошие антипенные свойства и быстрое отделение вовлеченного воздуха
- Предохраняют систему от образования осадков и отложений
- Совместимость с эластомерами
- Не содержит цинка

### Спецификации

ISO 6743-4	HM
DIN 51 524-2	HLPD
AFNOR	E 48 603 H



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



## RENOLIN ZAF D

### Типовые характеристики

ISO VG		22 D	32 D	46 D	68 D	
Параметр	Единица					Метод
Цвет		1	1	1	1	DIN ISO 2049
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	22	32	46	68	DIN 51 550 и
при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	4,3	5,4	6,9	8,6	DIN 51 562-1
Индекс вязкости		100	100	105	97	DIN ISO 2909
Плотность, 15°C	кг/м <sup>3</sup>	866	878	882	884	DIN 51 757
Температура вспышки, OT	°C	180	210	230	230	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-27	-23	-27	-24	DIN ISO 3016
Коррозия меди	баллы	1-100 A3	1-100 A3	1-100 A3	1-125 A3	DIN EN ISO 2160
Коррозия стали	баллы	0-A	0-A	0-A	0-A	DIN 51 585
Число нейтрализации	мгKOH/г	0,35	0,35	0,35	0,35	DIN 51 558-1
Число омыления	мгKOH/г	1,1	1,1	1,1	1,1	DIN 51 559
Отделение воздуха при 50°C	мин	3	3	4	7	DIN 51 381
Антиенные свойства,						
I: 24°C	мл	50/0	30/0	50/0	50/0	
II: 93,5°C	мл	20/0	20/0	20/0	20/0	ASTM D 892
III: 24°C после II	мл	20/0	20/0	20/0	20/0	
TOST, окисление 1000 ч, изменение числа нейтрализации	мгKOH/г	<2	<2	<2	<2	DIN 51 587
Тест на лопастном насосе						
потеря массы кольцо	мг		<120	<120	<120	
потеря массы лопасть	мг		<30	<30	<30	DIN 51 389-2
Граничное трение, Brugger-тест	Н/мм <sup>2</sup>		38	38	38	DIN 51 347
FZG, A/8,3/90			> 12	> 12	> 12	DIN 51 354-2
Совместимость с эластомерами:						
NBR-1, 168 ч при 100°C,	%		7	5	5	
объем	Shore		-3	-3	-3	
твёрдость						

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: